


# 製品仕様書

マルウ接着株式会社  
技術部

## 1. 品名

PET#25 Rt-H 厚口B

## 2. 製品構成



## 3. 材質

表面基材・・・PET#25

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ (強粘再剥離)

セパレーター・・・クラフト紙の片面にポリエチレンをラミネートし、  
その上にシリコーン処理を施したものを。

## 4. 物性規格

種別	項目	単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ	μm	25	JIS-C-2318
	引張強度	N/mm <sup>2</sup>	166以上	JIS-C-2318
粘着剤	接着力 (対ステンレス)	mN/25mm	2450	別記
	保持力	s	28000	別記
セパレーター	厚さ	μm	170	JIS-P-8118
	坪量	g/m <sup>2</sup>	145	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	N/15mm	137以上 88以上

・被着体の条件や、環境変化により、浮き、剥がれ、もしくは剥がした後に、糊残りや、被着体の変色等、が発生する場合がありますので、ご使用に際しては、必ず貼付試験を行って下さい。